

TEROSON MS 9360

Junio 2022

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEROSON MS 9360 presenta las siguientes características:

Tecnología	Polímero de silano modificado
Tipo de Producto	Adhesivo
Componentes	Monocomponente
Curado	Humedad
Aplicación	Ensamble
Color	Negro
Consistencia	Pasta, Tixotrópico
Olor	Característico

TEROSON MS 9360 es un adhesivo monocomponente, de alta viscosidad, de no escurrimiento a base de polímero de silano modificado que cura como producto elástico. Los tiempos de formación de piel y de curado dependen de la temperatura y de la humedad, además el tiempo de curado depende del espesor de adhesivo aplicado. Aumentando la temperatura y la humedad estos tiempos se pueden reducir; inversamente disminuyendo la temperatura y la humedad se ralentiza el proceso. Teroson MS 9360 es libre de solventes, isocianatos, silicones y PVC. Presenta buena adhesión a diferentes sustratos. El sellador también ofrece buena resistencia a la luz UV, por lo tanto se puede utilizar en aplicaciones en interiores y en exteriores. Teroson MS 9360 permite ser utilizado como producto bicomponente en combinación con un endurecedor.

Áreas de Aplicación:

TEROSON MS 9360 es utilizado en ensamblajes elásticos en sustratos metálicos o pintados, así como en aplicaciones de sellado de todo tipo. Después de ensamblar los materiales, se desarrolla una alta pegajosidad entre los sustratos, lo que permite mantenerlos en su posición.

DATOS TÉCNICOS

Densidad, g/cm ³ :	aprox. 1.4
Resistencia al escurrimiento:	no escurre (DIN perfil 15 mm)
Tiempo de formación de piel, min*:	aprox. 4 to 10
Velocidad de curado, mm/24 hrs:	aprox. 3
Dureza Shore A (ISO 868, Durometer A):	aprox. 60
Resistencia a la tracción (ISO 37), MPa:	aprox. 3.5
Alargamiento a rotura (ISO 37, vel. 200 mm/min), %:	aprox. 200
Resistencia a la elongación al 100 % (ISO 37), MPa:	aprox. 2.0
Variación de Volumen (DIN 52451), %:	<2
Resistencia a la cizalla (acc. to ISO 4587), 2	

MPa*:

Sustratos:

Espesor de capa, mm:

Velocidad del ensayo, mm/min:

Resistencia UV:

Fuente de luz UV:

Distancia de la muestra, cm:

Periodo de prueba, semanas:

Temperatura de aplicación, °C:

Temperatura de servicio, °C:

Exposición breve (hasta 1 h), °C:

* ISO 291 condiciones estándar:

AlMg1SiCu,

AlMg2.5

2

10

sin cambios significativos

Osram

Vitalux 300W

25

6

5 a 40

-40 a +100

120

23°C, 50% HR

MODO DE EMPLEO

Declaración preliminar:

Antes de utilizar el producto, es necesario consultar la **Hoja de Seguridad** a fin de conocer las medidas de precaución a seguir. Incluso en lo que respecta a productos sin etiquetado obligatorio, han de tomarse las precauciones adecuadas.

Pretratamiento:

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de aceite y grasa. Dependiendo de la naturaleza de la superficie, puede ser necesario lijar o utilizar un imprimador / promotor de la adhesión a fin de mejorar la adherencia. En la fabricación de plásticos es muy común el empleo de agentes desmoldeantes. Estos deben ser eliminados antes de cualquier tarea de adhesión o sellado. Debido a la gran variedad de pinturas (especialmente de pinturas en polvo) y al enorme número de sustratos diferentes que hay, es preciso realizar previamente los ensayos pertinentes. Para la limpieza recomendamos los Limpiadores Teroson VR 30, Teroson VR 10 o Teroson SB 450 del portafolio de Henkel. A la hora de adherir o sellar materiales como el PMMA, e.j. Plexiglas® o PC, e.j. Makrolon® o Lexan® en piezas sometidas a cargas por tensión, se debe tener en cuenta que puede aparecer el stresscracking o agrietamiento por tensión. Por ello se recomienda siempre hacer los oportunos tests previos.

Del mismo modo este producto no adhiere bien en PE, PP o PTFE (e.j. Teflon®).

Cualquier otro sustrato no mencionado anteriormente debe ser sometido a ensayos previos..



Aplicación:

la aplicación desde cartuchos de 290 mL se efectúa con pistola manual o neumática TEROSON, y la de las salchichas de (310 y 570 mL) con una pistola mecánica o neumática LOCTITE o TEROSON apropiada. Si se utiliza una pistola neumática, se necesita una presión mínima de 2 a 5 bar. Si el material está a baja temperatura, su viscosidad será mas elevada, y por tanto se producirá una disminución del grado de extrusión. Esto se puede evitar manteniendo el producto a temperatura ambiente antes de su aplicación. TEROSON MS 9360 también se puede aplicar desde cubetas con bombas de alta presión y plato guía. Consultar la aplicación desde cubetas de los productos de la gama de Teroson MS.

Limpieza:

Para la limpieza de residuos no curados de TEROSON MS 9360 en los equipos de dosificado, se recomienda el empleo de los limpiadores TEROSON VR 10.

Clasificación:

Consultar las **Hojas de Datos de Seguridad de Materiales** correspondientes para conocer detalles sobre:

Información de peligros
Reglamentos de transportes
Normas de seguridad

Almacenamiento:

Sensibilidad a frío No
 Temperatura de almacenamiento 10 a 25
 recomendada, °C
 Caducidad (en empaque original sin abrir), mes 12

INFORMACIÓN ADICIONAL**Nota:****Nota:**

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes

aplicables en materia de productos defectuosos.

En caso de los productos entregados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA favor de tener en cuenta lo siguiente:

No obstante, en caso de que Henkel resultase responsable, sean cualesquiera los motivos. La responsabilidad no podrá superar en ningún caso el costo de la entrega correspondiente.

En caso de los productos entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. tomar en cuenta la siguiente información:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada, Inc. tener en cuenta la siguiente información:

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, **Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias.**

La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones,



no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la marca registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de EE.UU.

Referencia 0.1

